

**IPERMICRONIZZATO NATURALE  
NATURAL HYPERMICRONIZED**

Carbonato di calcio tecnico ipermicronizzato naturale ottenuto mediante un originalissimo metodo di lavorazione che assicura una ripartizione granulometrica estremamente ristretta ed un diametro statistico medio inferiore ad 1,5 micron.

Nonostante la finezza molto spinta il **GS1** ha un potere d'assorbimento molto basso che, unitamente ad una superficie molto ampia, lo fa preferire ad altre cariche minerali sintetiche di pari granulometria.

*Natural technical hypermicronized calcium carbonate. GS1 is a natural technical hypermicronized Calcium Carbonate obtained through a sophisticated original process that grants to the product a very small particle-size distribution and an average statistical diameter lower than 1,5 micron. Despite its extreme fineness, the GS1 has got a very low absorption power. Thanks to this, and to its wide surface, it is preferred to others mineral synthetic fillers with a same particle-size.*

ANALISI CHIMICA CHEMICAL ANALYSIS		CARATTERISTICHE FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL CHARACTERISTICS	
% Ca CO <sub>3</sub>	99,00	Peso specifico <i>Specific Weight</i>	2,71
% Mg CO <sub>3</sub>	0,72	Densità apparente g/l <i>Apparent density g/l</i>	550
% Silicato idrato di Al <i>% Aluminium Silicate Hydrate</i>	0,25	Forma delle particelle <i>Particles shape</i>	Romboedrica <i>Rhombohedral</i>
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,02	W.I. Indice di bianco (Cielab) <i>White index (Cielab)</i>	85,50
% Perdita alla calcinazione <i>% Lost in Calcination</i>	43,58	W.I. Indice di bianco (ELREPHO- Filtro Blue) <i>White index (ELREPHO - Blue Filter)</i>	92,00
PH	9	Y.I. Indice di giallo (Cielab) <i>Yellow index (Cielab)</i>	2,00
% Umidità <i>% Humidity</i>	0,15	Potere coprente <i>Coating power</i>	70
		Assorbimento % in D.O.P. <i>% D.O.P Absorption</i>	36,50 ± 1
		Assorbimento % in olio <i>% Oil Absorption</i>	23,00 ± 1
		Assorbimento % in H <sub>2</sub> O <i>% H<sub>2</sub>O Absorption</i>	30,50 ± 1

**IMPIEGHI PRINCIPALI  
CHIEF UTILIZATIONS**

Pitture all'acqua per esterno  
(ottimo supporto quale diluente di pigmenti bianchi pregiati)  
Pitture lucide o satinate a base di resine alchidiche  
Pitture in polvere  
PVC estruso (sia rigido che plastificato)  
PVC in iniezione ed induzione  
Poliestere  
Poliolefine  
Mastici ed adesivi  
Pigmento per patina

Water-based paints for outer walls  
Glossy or satinated paints and resin-based paints  
Powdered paints  
Rigid and plastic extrusioned pvc  
Injection and calendered pvc  
Polyester  
Polyolefine  
Mastics, adhesives  
Coating pigment

UMBRIA FILLER S.r.l. - LABORATORIO ANALISI - NOCERA UMBRA PG

SYMPATEC HELOS (H0164) Particle size analysis

dispersing syst. DISPERSIONE A SECCO RODOS  
 pressure 1 bar                          cascade y  
 feed rate 40 %                        injector depression mbar  
 MEASUREMENT focal length 100mm      rotation rate 30 %  
 time resol. 1000ms                    reference measurement -999h00. 15.0%  
 SAMPLE GS 1                            measuring time / timeout 5.00s  
 density 2.71g/ccm                    start / stop with % on channel 1  
 formf.

comments1

comments2

Operator

LD mode of evaluation (V.4.7.12)

Filename

A:\21706

x0/ μm	Q3/%	x0/ μm	Q3/%	x0/ μm	Q3/%	x0/ μm	Q3/%
0.90	18.54	3.10	82.30	12.50	100.00	51.00	100.00
1.10	27.04	3.70	89.46	15.00	100.00	61.00	100.00
1.30	35.02	4.30	93.67	18.00	100.00	73.00	100.00
1.50	42.45	5.00	96.30	21.00	100.00	87.00	100.00
1.80	52.55	6.00	98.15	25.00	100.00	103.00	100.00
2.20	64.06	7.50	99.49	30.00	100.00	123.00	100.00
2.60	73.41	9.00	100.00	36.00	100.00	147.00	100.00
		10.50	100.00	43.00	100.00	175.00	100.00
x10 = 0.72 μm	x50 = 1.72 μm	x90 = 3.78 μm					
x25 = 1.05 μm	x75 = 2.69 μm	x99.99 = 8.97 μm					
Sv = 4.21 m <sup>2</sup> /cm <sup>3</sup>	Sm = 15532.69 cm <sup>2</sup> /g	c_opt = 8.9 %					

